



FICHA TÉCNICA

Maxi Rubber Industrias Químicas Ltda.
Avenida Luigi Papaiz, 843 - Diadema - São Paulo / SP
+55 11 4092 7777 | SAC 11 0800 777 0777
www.maxirubber.com.br

PRODUTO

Bate Pedra Base Solvente

INDICAÇÃO DE USO

Indicado para pintura de partes do veículo sujeitas a batidas de pedra, impregnação de graxa e resíduos de asfalto, como o para-lamas, saias laterais e partes inferiores. Garantindo também um efeito antirruído em aplicações em zonas com alto nível de vibração como portas, porta bagagens ou painéis. Este produto possui dupla função, além da aplicação de emborrachamento e proteção, podemos utilizá-lo como texturizador em peças plásticas, apresentando uma textura idêntica aos parachoques de plástico sem tratamento.

COMPOSIÇÃO BÁSICA

Resinas acrílicas, solventes diversos, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas e aditivos.

PREPARO DA SUPERFÍCIE



- Aplicar sobre superfícies isenta de graxa e oxidação.
- Lixar a área a ser repintada e desengraxar com Solução Desengraxante Maxi Rubber.
- Aplicar o Wash Primer para proteger as áreas onde o substrato foi exposto.
- Para aplicação texturizada em substratos plásticos é indicado que as peças sejam devidamente preparadas com o produto Seladora para Plástico Maxi Rubber seguindo instruções contidas no boletim técnico do mesmo.

APLICAÇÃO



- Produto pronto uso. Agitar antes do uso.
- Utilizar pistola para emborrachamento automotivo.
- Aplicar 2 a 3 passadas cruzadas com intervalo de 5 a 10 minutos entre passadas.
- Regular a pressão de ar entre 50 a 60 lbs/pol2.
- Aplicar com uma distância de 15 á 20 cm da peça.

SECAGEM



- Secagem para pintura - 25°C: 60 minutos.

EMBALAGENS

- 4MA047 - 900ml

PRAZO DE VALIDADE

1 ano. Estocado a temperatura de 15 a 35°C e livre de umidade.

DICAS

- Não é recomendado a secagem em estufa, podendo acarretar no deslocamento do produto.
- Em caso de aplicações texturizadas, pode ser necessário realizar diluição com até 20% de diluente para PU Maxi Rubber.
- É importante não submeter as partes tratadas a forças mecânicas antes de 24 horas (por exemplo: na limpeza do carro com água quente em lavadoras de alta pressão).

SAÚDE E SEGURANÇA



- Produto exclusivo a profissionais devidamente treinados.
- Favor consultar FISPQ.
- Ler as instruções no verso da embalagem, antes de utilizar o produto.
- Usar luvas de borracha nitrílica e óculos de segurança para manusear o produto.
- Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e partículas ao aplicar o produto.

Estas informações representam o melhor do nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que diz respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa se reserva o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

Data	Revisão	Elaborado	Aprovado
2020	01	Equipe Técnica	Douglas Sako
