

PRODUTO

REFINO E LUSTRO 6MH042

INDICAÇÃO DE USO

Indicado para remoção de marcas de boinas e micro-riscos em qualquer tipo de pintura automotiva, proporcionando brilho intenso e maior profundidade de cor. Quando aplicado com a boina de espuma dupla face mista Maxi Rubber o produto desempenha dupla função, promovendo o refino do polimento (Face Branca) e lustro com alto brilho (Face Preta) em uma só etapa. Pode ser utilizado no Polimento Técnico de Repintura, Estética Comercial e Detail.

Vantagens: Lustrador à base de água, desenvolvido com a mais alta tecnologia de microabrasivos, consistência líquida com a função de intensificador de brilho e acabamento final. Apresenta alto rendimento, proporcionando um brilho intenso e excelente acabamento.

Não contém cera ou silicone. Não mancha borrachas ou partes plásticas.

COMPOSIÇÃO BÁSICA

Água, emulsificantes, espessantes, óleo mineral, óleo vegetal e abrasivos.

POSSÍVEIS SUBSTRATOS

- Partes metálicas do veículo;
- Partes plásticas do veículo;
- Partes de borracha do veículo.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE



Limpar as superfícies com a Solução Desengraxante Maxi Rubber, eliminando os vestígios de poeira, oleosidade e outras impurezas que possam comprometer o desempenho do produto.

APLICAÇÃO



LUSTRO MANUAL:

- Com um pano de microfibra ou algodão de polimento limpo e seco, aplicar e friccionar o produto com movimentos circulares e uniformes até espalhar o lustrador;
- Remova o excesso de lustro com o auxílio de um Pano de Microfibra Maxi Rubber.

LUSTRO COM POLITRIZ:

- Aplique de 4 a 5 gotas do produto na boina de espuma;
- Trabalhe em áreas de aproximadamente 60x60 cm;
- Espalhe o produto com a boina de espuma sobre a superfície em movimentos circulares, mantendo o equipamento desligado;
- Utilize uma politriz elétrica ou pneumática com a boina de espuma mista Maxi Rubber, ajustando a rotação entre 1000 rpm e 1600 rpm. No caso de politriz orbital ajustar a velocidade entre 4200 opm e 5200 opm. Escolha uma das faces da boina de espuma dupla face mista Maxi Rubber;
- Acione a politriz e inicie o lustro, exercendo pressão moderada em passadas sobrepostas. Os movimentos devem ser lentos e curtos;
- Reduza a pressão quando o produto secar;

- Aguarde a superfície esfriar e finalize o processo com pano de microfibra Maxi Rubber;
- Se necessário, repita o processo até a remoção definitiva das imperfeições da superfície.

DICA

- Não aplicar sob o sol ou em ambiente quente.
- A superfície a ser trabalhada deve estar limpa, seca e fria.
- Agite bem o produto antes de usar.
- Proteger as peças plásticas e de borracha durante o polimento.
- Os resíduos são facilmente removidos com água ou pano úmido.

RENDIMENTO

95 m²/galão

10 a 15 carros (pequeno porte) para cada 500 ml do produto (podendo variar de acordo com o estado de conservação do veículo).

PRAZO DE VALIDADE

1 ano. Estocado a temperatura de 15 a 35°C e livre de umidade.

EMBALAGENS

Frasco plástico de 500mL.

SAÚDE E SEGURANÇA



- Ler as instruções no verso da embalagem, antes de utilizar o produto.
- Caso utilizar com produtos químicos recomendamos usar luvas de borracha nitrílica e óculos de segurança para manusear o produto.

Estas informações representam o melhor do nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que diz respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa se reserva o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

Data	Revisão	Elaborado	Aprovado
20/05/2020	1	Helena Oliveira	Rafael Vilani