

MASSA ADESIVA PLÁSTICA

INDICAÇÕES DE USO

Para reparos em construção civil, marmorarias, fundições, modelagens, vedações e pequenos reparos em chapas metálicas.

COMPOSIÇÃO BÁSICA

Resina poliéster, cargas minerais e aditivos.
Catalisador: Peróxido de MEK

POSSÍVEIS SUBSTRATOS

- Superfícies metálicas (aço, galvanizado, alumínio) devidamente preparadas.
- Mármore e granito

PREPARO DA SUPERFÍCIE

- ⇒ Lixar a superfície com uma lixa 80 ou 150 deixando o local do reparo na chapa nua.
- ⇒ Desengraxar com solução desengraxante Maxi Rubber eliminando completamente todos os vestígios de oleosidade, poeira, água e outras impurezas que possam comprometer o desempenho do produto.

RELAÇÃO DE MISTURA

Adicionar 1g (ou 20 gotas) do catalisador MEK para cada 100g da Massa Adesiva Plástica Cinza Iberê.

VIDA ÚTIL DA MISTURA

- ⇒ 4 a 9 minutos à 25°C

APLICAÇÃO

- ⇒ Homogeneizar a Massa Adesiva Plástica Cinza Iberê antes de sua aplicação.
- ⇒ Retire a quantidade desejada e coloque-a sobre uma superfície plana e limpa.
- ⇒ Adicionar 1g (ou 20 gotas) do catalisador MEK para 100g do produto.
- ⇒ Misture bem a fim de se obter uma massa homogênea.
- ⇒ Aplicar o produto com auxílio de um aplicador manual (celulóide), em camadas finas até que o defeito seja corrigido
- ⇒ Repetir esta operação se necessário.

RENDIMENTO TEÓRICO

- ⇒ 0,59 m²/kg

NOTA: Na prática, o rendimento depende de vários fatores, como o formato do objeto, imperfeições da superfície, método de aplicação e variações durante a aplicação.

SECAGEM

- ⇒ Tempo de secagem ao ar a 25°C
- ⇒ Total: 60 a 120 minutos (lixamento).

Estas informações representam o melhor do nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que diz respeito à preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador, A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

LIXAMENTO

- ⇒ Secagem para lixamento – 25°C: 60 a 120 minutos.
- ⇒ Após secagem efetuar o lixamento com lixa a seco (lixas 40 – 60 e final com lixa 80 – 150 – 220)

EMBALAGEM

400g

*Acompanha catalisador MEK no volume proporcional.

PRAZO DE VALIDADE

1 ano. Estocado a temperatura de 15 a 35°C e livre de umidade.

DICAS

- O produto deve ser aplicado direto sobre chapa nua
- Na preparação da massa (catalise) utilizar a quantidade correta de catalisador, evitando assim problemas com bolhas
- Não recolque na lata a mistura já preparada,
- Aguardar o tempo de secagem recomendado para evitar mapeamento.
- Evitar a secagem forçada em temperaturas elevadas, pois pode causar trincas, bolhas e perda de adesão.
- Não é recomendado o lixamento úmido do adesivo, pois a umidade retida no adesivo durante o lixamento com água pode causar problemas na superfície e no acabamento.
- Isolar o local do reparo com Primer PU Maxi Rubber antes da aplicação do acabamento.

SAÚDE E SEGURANÇA

- Produto exclusivo a profissionais devidamente treinados.
- Favor consultar FISPQ.
- Ler as instruções no verso da embalagem, antes de utilizar o produto.
- Usar luvas de borracha nitrílica e óculos de segurança para manusear o produto.
- Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e partículas ao aplicar o produto.