

# FICHA TÉCNICA

Maxi Rubber Industrias Químicas Ltda.  
Avenida Luigi Papaiz, 843 - Diadema - São Paulo / SP  
+55 11 4092 7777 | SAC 11 0800 777 0777  
www.maxirubber.com.br

## PRODUTO

### VEDA CHOQUE CARPLAST

#### INDICAÇÃO DE USO .....

Adesivo estrutural desenvolvido para reparação de para-choques, grades frontais, para-lamas, laterais de veículos e qualquer outra peça feita com fibra de vidro, plásticos (ABS, poliuretano e polipropileno), metais e madeiras.

#### COMPOSIÇÃO BÁSICA .....

Composição do Veda Choque Carplast 1: Resina Epóxi e minerais inerte.

Composição do Veda Choque Carplast 2: Resina Poliamida e composto aminico.

#### POSSÍVEIS SUBSTRATOS .....

- Peças de fibra de vidro
- Polipropileno
- ABS
- Poliuretano

#### PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE .....



- Efetuar o lixamento em forma de U, nas partes internas e/ou externas conforme o defeito.
- Limpar as superfícies com a Solução Desengraxante Maxi Rubber, eliminando a poeira, oleosidade e outras impurezas.

#### CATÁLISE



- 1 Parte do Veda Choque Carplast 1
  - 1 Parte do Veda Choque Carplast 2
- Misturar, com uma espátula, até a obtenção de uma cor homogênea.

Tempo de mistura: 30 a 40 minutos

#### APLICAÇÃO .....



- Utilizar a fita crepe na parte externa do reparo para garantir que o adesivo cubra apenas a área desejada.
- Para o reparo de partes internas, corte a manta em diferentes tamanhos para facilitar o nivelamento correto.
- Na parte externa da peça aplicar somente o adesivo.
- Na parte interna aplicar o adesivo e a manta, intercaladamente.
- A manta deve ser aplicada do menor para o maior tamanho.

#### SECAGEM .....



Final: 3 - 4 horas à 25°C

#### LIXAMENTO .....



- Efetuar o lixamento após 3 - 4h da aplicação.
- Aplicar a Seladora para Plástico e o Primer PU Maxi Rubber.

#### DICA.....

- Não utilizar a Massa Poliéster sobre o Veda Choque.
- Não é recomendado realizar a aplicação em PVC.
- Utilizar o filme plástico pressionando para retirar bolhas existentes e melhorar a junção entre camadas.

#### PRAZO DE VALIDADE.....

1 ano. Estocado a temperatura de 15 a 35°C e livre de umidade.

#### EMBALAGENS.....

Veda Choque Carplast 1: 75 gramas

Veda Choque Carplast 2: 75 gramas

#### SAÚDE E SEGURANÇA.....



- Produto exclusivo a profissionais devidamente treinados.
- Favor consultar FISPQ.
- Ler as instruções no verso da embalagem, antes de utilizar o produto.
- Usar luvas de borracha nitrílica e óculos de segurança para manusear o produto.
- Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e partículas ao aplicar o produto.

Estas informações representam o melhor do nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que diz respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa se reserva o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

Data	Revisão	Elaborado	Aprovado
11/01/2022	0	Nayara Soares	Rafael Vilani