

PRODUTO

Maxived Capô Branco Sachê

INDICAÇÃO DE USO

Indicado para vedação e fixação permanente de chapas metálicas em carrocerias de automóveis e caminhões, emborrachamento original, reforço interno de capôs, calhas, para-lamas, soleiras e compartimentos de faróis, evitando a infiltração de água e poeira. Também é indicado para uso em dobras, rebites, soldas, e cantos de chapas metálicas na reparação de veículos e junções de calhas.

COMPOSIÇÃO BÁSICA

Produto: Polioli de ácidos graxos, aditivos e cargas minerais.
Catalisador: Poliisocianato.

PREPARO DA SUPERFÍCIE



Lixar e limpar as superfícies com a Solução Desengraxante Maxi Rubber, eliminando os vestígios de poeira, oleosidade, ferrugem e outras impurezas que possam comprometer o desempenho do produto.

APLICAÇÃO



- Preparar a superfície e aplicar o Wash Primer Maxi Rubber para uma boa adesão em metais não ferrosos e uma melhor proteção anticorrosiva para metais ferrosos;
- Pressionar com o auxílio de um celulóide todo o material do sachê do Composto A em sentido a extremidade que será realizada o corte do cordão de aplicação;
- Realizar a abertura dos sachês nas linhas tracejadas indicadas, e adicionar todo o Catalisador Maxived Capô (Composto B) dentro do sachê do Maxived Capô Branco (Composto A), e dobre por 03 vezes a parte superior aberta do sachê do composto A com intuito de selar para evitar o vazamento, após misture bem por 2 a 3 minutos para obter o máximo de homogeneidade;
- Aguardar de 3 a 5 minutos para que se inicie a reação, e aplicar com o uso do próprio sachê, cortando em diagonal a extremidade demarcada conforme a espessura do cordão de Maxived Capô e se necessário utilizar o auxílio de uma espátula ou pincel;

- É de suma importância obter o máximo de homogeneidade do produto, pois a não homogeneidade irá impactar nas características de secagem e aderência do produto;
 - Utilizar todo o produto em até 40 minutos.
-

SECAGEM



- Tempo de secagem ao ar a 25°C;
 - Total: 24 h;
 - Vida útil da mistura: 40 minutos.
-

RENDIMENTO TEÓRICO

0,15m /100 g (camada de 0,5mm).

Nota: Na prática, o rendimento depende de vários fatores, como o formato do objeto, imperfeições da superfície, método de aplicação e variações durante a aplicação.

EMBALAGEM

- 4MG049 – Contém 30 Sachês do composto A e 30 Sachês do composto B.
-

PRAZO DE VALIDADE

2 anos. Estocado a temperatura de 15 a 35°C e livre de umidade.

DICAS

- Não aplicar o Maxived Capô em camadas muito alta, porque poderá apresentar trincas;
 - Evite contato dos Compostos A e B com água e detergente, pois os mesmos reagem quando em contato com água;
 - Após secagem final de 2 horas a 25° (camada baixa) a aplicação de tinta pode ser realizada;
 - Para melhor acabamento é recomendado o uso de fita crepe em volta do local onde o produto será aplicado.
-

SAÚDE E SEGURANÇA



- Produto exclusivo a profissionais devidamente treinados;
- Favor consultar FISPQ;
- Ler as instruções no verso da embalagem, antes de utilizar o produto;
- Usar luvas de borracha nitrílica e óculos de segurança para manusear o produto;
- Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e partículas ao aplicar o produto.

.....

Estas informações representam o melhor do nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que diz respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa se reserva o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

.....

Data	Revisão	Elaborado	Aprovado
2024	00	Kaique Alves	Rafael Vilani
