



FICHA TÉCNICA

Maxi Rubber Industrias Químicas Ltda.
Avenida Luigi Papaiz, 843 - Diadema - São Paulo / SP
+55 11 4092 7777 | SAC 11 0800 777 0777
www.maxirubber.com.br

PRODUTO

Adesivo Plástico - Soft Light 1MG115

INDICAÇÃO DE USO

Indicado para corrigir imperfeições em latarias automotivas, calhas, peças metálicas, fibra de vidro e móveis.

Também pode ser utilizado para colar ou corrigir imperfeições em mármore e granito.

COMPOSIÇÃO BÁSICA

Adesivo: Cargas minerais, pigmentos, aditivos e resina poliéster modificada.
Catalisador: peróxido de benzoíla e plastificantes.

PREPARO DA SUPERFÍCIE



Lixar com lixa 80 ou lixa 150. Em seguida limpar a peça com Solução Desengraxante Maxi Rubber.

APLICAÇÃO



- Homogeneizar o Adesivo antes de sua aplicação.
- Retirar a quantidade desejada e colocar numa superfície plana e limpa.
- Adicionar 1 grama do Catalisador Pastoso para cada 100 gramas de adesivo.
- Misturar bem até obter uma massa homogênea.

OBS.: O tempo gasto desde a mistura do adesivo com o catalisador até a sua aplicação não deve ultrapassar 3 a 5 minutos.

- Aplicar o adesivo catalisado, com o auxílio de um aplicador (celuloide), em camadas finas até que o defeito seja corrigido.

SECAGEM



- Secagem para lixamento - 25°C: 60 a 120 minutos.

LIXAMENTO



- Após a secagem efetuar o lixamento com lixa a seco (lixa 80 - 150 e final com lixa 220 - 320).

SECO

RENDIMENTO TEÓRICO

0,59 m²/kg

Nota: Na prática, o rendimento depende de vários fatores, como o formato do objeto, imperfeições da superfície, método de aplicação e variações durante a aplicação.

PRAZO DE VALIDADE

1 ano. Estocado a temperatura de 15 a 35°C e livre de umidade.

DICAS

- O produto deve ser aplicado direto sobre chapa nua.
 - Na preparação da massa (catálise) utilizar a quantidade correta de catalisador 1%, evitando assim problemas com sangramento.
 - Não recolque na lata a mistura já preparada.
 - Aguardar o tempo de secagem recomendado, para evitar mapeamento.
 - Evitar a secagem forçada em temperaturas elevadas, pois pode causar trincas, bolhas e perda de adesão.
 - Não é recomendado o lixamento úmido do adesivo, pois a humidade retida no adesivo durante o lixamento com água pode causar problemas na superfície e no acabamento.
 - Isolar o local do reparo com Primer PU Maxi Rubber antes da aplicação do acabamento.
-

SAÚDE E SEGURANÇA



- Produto exclusivo a profissionais devidamente treinados.
- Favor consultar FISPQ.
- Ler as instruções no verso da embalagem, antes de utilizar o produto.
- Usar luvas de borracha nitrílica e óculos de segurança para manusear o produto.
- Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e partículas ao aplicar o produto.

Estas informações representam o melhor do nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que diz respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa se reserva o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

Data	Revisão	Elaborado	Aprovado
2017	01	Equipe Técnica	Douglas Sako
