



FICHA TÉCNICA

Maxi Rubber Industrias Químicas Ltda.
Avenida Luigi Papaiz, 843 - Diadema - São Paulo / SP
+55 11 4092 7777 | SAC 11 0800 777 0777
www.maxirubber.com.br

PRODUTO

Primer Cinza Universal Carplast CA063

INDICAÇÃO DE USO

Indicado para preparação de superfícies metálicas, Adesivo Plástico, Massa Poliéster e/ou Massa Rápida Carplast promovendo aderência, nivelamento e isolamento. Utilizado em pequenos reparos e repintura geral.

COMPOSIÇÃO BÁSICA

Resinas alquídicas, nitrocelulose, pigmentos, cargas, solventes diversos e aditivos.

COMPOSIÇÃO BÁSICA



• Enchimento

100 partes em volume de Primer Universal Cinza CARPLAST
100 partes em volume de Thinner 777 Laca /Acab.



• Nivelamento

100 partes de em volume de Primer Universal Cinza CARPLAST
120 partes em volume de Thinner 777 Laca /Acab.

VISCOSIDADE DE APLICAÇÃO



18 - 30 segundos Copo Ford 4 à 25°C

APLICAÇÃO



- Homogeneizar o produto antes de sua aplicação.
- Aplicar de duas a três demãos com intervalo de 5 a 10 min.

TIPO DE PISTOLA



- Pistola convencional - bico: 1.5 mm - 2.0 mm
- pressão de aplicação: 40 - 50lbs/pol²
- Pistola HVLP - bico: 1.7 mm - 1.9 mm
- pressão de aplicação: 21 - 36lbs/pol²

SECAGEM



Tempo de secagem ao ar a 25°C
Toque: 5 - 10 minutos
Manuseio: 30 - 45 minutos
Total: 2 h para lixamento
Estufa(60°): 20 - 30 minutos
Vida Útil da Mistura: 8 horas a 25°C

LIXAMENTO



SECO

A seco: iniciar com lixa grão 320 ou 400 / finalizar com lixa grão 400 ou 600



ÚMIDO



ÚMIDO

A úmido: iniciar com lixa grão 400 / finalizar com lixa grão 600

RENDIMENTO TEÓRICO

10 m²/litro por demão

De 15 a 30 Microns por demão (podendo variar de acordo com a diluição realizada)

Nota: Na prática, o rendimento depende de vários fatores, como o formato do objeto, imperfeições da superfície, método de aplicação e variações durante a aplicação.

PRAZO DE VALIDADE

2 anos, estocado a temperatura de 15 a 35°C e livre de umidade.

DICAS

- Para metais ferrosos e não ferrosos, preparar a superfície e aplicar Wash Primer Maxi Rubber para uma perfeita adesão e maior proteção anticorrosiva.
- Se necessário, corrigir imperfeições do primer com massa rápida e reaplicar o primer sobre a área.
- Utilizar sempre o thinner indicado para a diluição.
- Efetuar o lixamento somente após o tempo de secagem recomendado a fim de evitar mapeamento.

SAÚDE E SEGURANÇA



- Produto exclusivo a profissionais devidamente treinados.
- Favor consultar FISPQ.
- Ler as instruções no verso da embalagem, antes de utilizar o produto.
- Usar luvas de borracha nitrílica e óculos de segurança para manusear o produto.
- Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e partículas ao aplicar o produto.

Estas informações representam o melhor do nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que diz respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa se reserva o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

Data	Revisão	Elaborado	Aprovado
2017	01	Equipe Técnica	Douglas Sako
