



FICHA TÉCNICA

Maxi Rubber Industrias Químicas Ltda.
Avenida Luigi Papaiz, 843 - Diadema - São Paulo / SP
+55 11 4092 7777 | SAC 11 0800 777 0777
www.maxirubber.com.br

PRODUTO

Ultra Primer Alto Sólidos

INDICAÇÃO DE USO

Indicado para promover enchimento e aderência em superfícies metálicas, Adesivo Plástico, Massa Poliéster, Massa Rápida e Wash Primer Maxi Rubber.

COMPOSIÇÃO BÁSICA

Resinas alquílicas, nitrocelulose, pigmentos, cargas, solventes e aditivos.

COMPOSIÇÃO BÁSICA




- Enchimento
 - 100 partes Ultra Primer
 - 100 partes de thinner
 - Nivelamento
 - 100 partes primer
 - 150 partes de thinner
- 100 partes em volume de Ultra Primer
 - 100 a 150 partes em volume de Thinner para Laca Nitrocelulose

PREPARO DA SUPERFÍCIE



Lixar com lixa 220 e 320, desengraxar a superfície com a solução desengraxante Maxi Rubber, removendo todas as impurezas.

VISCOSIDADE DE APLICAÇÃO



18 - 30 segundos Copo Ford 4 à 25°C

APLICAÇÃO



- Homogeneizar o produto antes de sua aplicação.
- Aplicar duas a três demãos com intervalo de 5 a 10 min.

TIPO DE PISTOLA



- Pistola convencional - bico: 1.5 mm - 2.0 mm
- Pressão de aplicação: 40 - 50lbs/pol
- Pistola HVLP - bico: 1.7 mm - 1.9 mm
- Pressão de aplicação: 21 - 36lbs/pol

SECAGEM



Tempo de secagem ao ar a 25°C
Toque: 5 - 10 minutos
Manuseio: 30 - 45 minutos
Total: 2 h para lixamento
Estufa(60º) : 20 - 30 minutos

LIXAMENTO



SECO

A seco: iniciar com lixa 320 ou 400 / finalizar com lixa 400 ou 600



ÚMIDO



ÚMIDO

A úmido: iniciar com lixa 400 / finalizar com lixa 600

POSSÍVEIS SUBSTRATOS

- Wash Primers (Maxi Rubber).
- Massa rápida Maxi Rubber (Linha Tradicional, Ultra , Premium e TI).
- Pinturas antigas devidamente preparadas.
- Esmalte Original de Fábrica.

RENDIMENTO TEÓRICO

10 m /litro por demão. De 20 a 40 microns por demão (podendo variar de acordo com a diluição realizada)

Nota: Na prática, o rendimento depende de vários fatores, como o formato do objeto, imperfeições da superfície, método de aplicação e variações durante a aplicação.

EMBALAGENS

- 2MA020 - **900g**
- 2MA010 - **18L**

PRAZO DE VALIDADE

2 anos. Estocado a temperatura de 15 a 35°C e livre de umidade.

DICAS

- Lixar a área a ser repintada para remover a tinta e/ou ferrugem.
- Desengraxar a área a ser pintada com Solução Desengraxante Maxi Rubber.
- Aplicar Wash Primer Maxi Rubber para proteger as áreas expostas onde atingiu a chapa.
- Se necessário, corrigir o primer com massa rápida e reaplicar o primer sobre a área.
- Usar sempre o thinner indicado para a diluição.
- Para efetuar o lixamento, aguardar o tempo de secagem especificado.
- Utilizar a grãna de lixa adequada para lixamento úmido e seco.

SAÚDE E SEGURANÇA



- Produto exclusivo a profissionais devidamente treinados.
- Favor consultar FISPQ.
- Ler as instruções no verso da embalagem, antes de utilizar o produto.
- Usar luvas de borracha nitrílica e óculos de segurança para manusear o produto.
- Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e partículas ao aplicar o produto.

Estas informações representam o melhor do nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que diz respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa se reserva o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

Data	Revisão	Elaborado	Aprovado
2017	01	Equipe Técnica	Douglas Sako